

N° 7308

PX Gold LF Star+



PX DENTAL SA

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| JAUNE CLAIR    | ALLIAGE DENTAIRE UNIVERSEL  |
| HELL GELB      | DENTAL UNIVERSALLEGIERUNGEN |
| GIALLO CHIARO  | LEGA DENTALE UNIVERSAL      |
| LIGHT YELLOW   | DENTAL UNIVERSAL ALLOY      |
| AMARILLO CLARO | ALEACIÓN DENTAL UNIVERSAL   |

% = Au: 38.0, Pd: 17.0, Ag: 36.0, In: 8.9, Ir: < 1%

12.4 g/cm<sup>3</sup>

1020 - 1075°C

16.9/17.4 µm/m° C

ISO 9693 /22674

Fabriqué par / Hergestellt von / Fabricato da /  
Made by / Fabricado por

PX DENTAL SA

Champs-Montants 16a, 2074 Marin  
Switzerland

T. +41 (0)32 924 21 20 F +41 (0)32 924 21 29

www.px dental.com

PX DENTAL SA  
CH - 2074 MARIN

## Mode d'emploi

### 1. Modelage, alimentation, revêtement

- Selon les procédés habituels pour les alliages céramo-métalliques.
- Modelage avec des épaisseurs de paroi supérieures à 0.3 mm.
- Utiliser uniquement un revêtement à base de liant phosphate.

### 2. Préchauffage du cylindre

- Respecter le temps de prise, les paliers de chauffe et les indications du revêtement utilisé.
- Maintenir le cylindre à 750° C pendant 30-45 min.

### 3. Creusets et masselottes

- Utiliser des creusets en céramique.
- Ajouter au minimum 1/3 d'alliage neuf. L'alliage réutilisé doit être parfaitement propre.

### 4. Fonte

- Pour l'alliage PX Gold LF Star + la température indicative de coulée est 1225° C en creuset céramique.
- L'emploi d'acide borique est recommandé et améliore la qualité de la coulée.
- Laisser refroidir le moule lentement jusqu'à température ambiante.

### 5. Traitement de la coulée

- Démoulage des armatures: par sablage (grains de 50-125 µm).
- Décaper les éléments après coulée ou après brasage.
- Dégrossissage et nettoyage: avec fraises extra-fines ou avec meulettes en corindon à liant céramique, sabler avec (grains de 50-125 µm) et nettoyage aux ultrasons ou au jet de vapeur.

### 6. Oxydation

- Du à la composition de cet alliage, l'oxydation n'est pas nécessaire. Directement sabler (grains de 90-125 µm). Ne pas décaper et nettoyer aux ultrasons ou au jet de vapeur.

### 7. Application de la céramique

- Utiliser les températures et les temps indiqués par le fabricant de la céramique. De préférence utiliser des opaques en pâte.
- PX GOLD LF STAR+ est compatible avec les masses de céramique traditionnelles (à basse fusion).

### 8. Soudure

- Avant cuisson: utiliser la brasure PX SOLD LF 950 à 950° C avec un flux approprié.
- Après cuisson: utiliser la brasure PX SOLD 700 à 750° C avec un flux approprié

## Verarbeitungsanleitung

### 1. Modellieren, einbetten

- Nach den allgemein angewandten Grundsätzen für Aufbrennlegierungen.
- So modellieren, dass eine minimale Endwandstärke von 0.3 mm gesichert ist.
- Nur Phosphat-gebundene Einbettmassen verwenden.

### 2. Vorwärmen

- Einbettmassespezifische Daten (Abbindezeit, usw) respektieren.
- Vorwärmtemperatur 750° C, diese während mind. 30-45 min halten.

### 3. Tiegel, Gusskegel

- PX GOLD LF STAR+ soll in Keramiktieglern geschmolzen werden.
- Stets mindestens 1/3 Neumaterial zufügen. Die verwendeten Gusskegel müssen absolut sauber sein.

### 4. Giessen

- Gusstemperatur für PX GOLD LF STAR+ : 1225° C im Keramiktiegel.
- Die Verwendung von kristallisierter Borsäure wird empfohlen.
- Nach dem Guss die Muffel langsam auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

### 5. Behandlung des Gusses

- Ausbetten der Gerüste: durch sorgfältiges Abstrahlen (Korngrösse von 50-125 µm).
- Elemente nach dem Guss und nach dem Löten abbeizen.
- Ausarbeiten: mit kreuzverzahnten Fräsern oder mit keramisch gebundenen Edelkorundschleifkörpern. Nochmals sorgfältiges Abstrahlen (Korngrösse von 50-125 µm) und im Ultraschall oder im Dampfstrahl gründlich reinigen.

### 6. Oxydieren

- Aufgrund der Zusammensetzung ist keine Oxydation erforderlich. Direkt Abstrahlen (Korngrösse von 90-125 µm). Beizmittel nicht verwenden. Im Ultraschall oder im Dampfstrahl gründlich reinigen.

### 7. Verblenden

- Brandführung nach Empfehlung der Keramik-Hersteller. Optimierte Aesthetik mit Pastenopaquer
- PX GOLD LF STAR+ ist für niederschmelzende Keramikmassen mit hohem Ausdehnungskoeffizient geeignet.

### 8. Löten

- Vor dem Brand: Lot PX Sold LF 950 bei 950° C verwenden
- Nach dem Brand: Lot PX Sold 700 bei 750° C im Keramikofen

## Istruzioni d'uso

### 1. Modellazione, alimentazione, messa in rivestimento

- Seguire i procedimenti abituali validi per le leghe oro-ceramica.
- Modellare rispettando uno spessore di pareti minimo di 0.3 mm.
- Utilizzare solo rivestimenti a base di fosfato.

### 2. Preriscaldamento

- Attenersi alle raccomandazioni del fabbricante del rivestimento (tempo di presa, preriscaldamento, ecc).
- La temperatura di preriscaldamento a 750° C deve essere stabilizzata tra 30 e 45 min.

### 3. Crogioli, materozze

- La lega PX GOLD LF STAR+ deve essere colata in crogioli in ceramica.
- Aggiungere almeno 1/3 di lega nuova per ogni fusione. Per riutilizzare la materozza, rimuovere tracce di rivestimento e altri residui.

### 4. Fusione

- Per la lega PX GOLD LF STAR+ fissare la temperatura di fusione a 1225° C per un crogiolo in ceramica.
- Si raccomanda l'impiego di acido borico cristallizzato.
- Lasciare raffreddare lentamente la fusione a temperatura ambiente.

### 5. Trattamento dell' armatura

- Sabbiare utilizzando sfere di vetro o ossido d'alluminio puro (grani da 50 a 125 µm).

- Decappare gli elementi dopo la colata o prima della saldatura.
- Rifinitura e pulizia : utilizzare punte montate al corindone a legante ceramico. Sabbiare utilizzando sfere di vetro o ossido d'alluminio puro (grani da 50 a 125 µm) e pulire l'armatura con ultrasuoni o con getto di vapore.

### 6. Ossidazione

- Data la composizione della lega, non è necessaria l'ossidazione. Sabbiare direttamente utilizzando sfere di vetro o ossido d'alluminio puro (grani da 90 a 125 µm). Non decappare e pulire l'armatura con ultrasuoni o con getto di vapore.

### 7. Cottura

- Si raccomanda di realizzare la cottura seguendo le istruzioni del produttore (della ceramica). Utilizzare preferibilmente opaco in pasta.
- PX GOLD LF STAR+ è compatibile con tutte le porcellane da bassa fusione più diffuse.

### 8. Saldatura

- Prima della cottura: utilizzare la saldatura PX SOLD LF 950 a 950° C con flux.
- Dopo la cottura: utilizzare la saldatura PX SOLD 700 a 750° C con flux.

### 1. Waxing up, spruing, investing

- Follow the general prescriptions for bonding alloys.
- The ultimate thickness of the cast coping should not be less than 0.3 mm.
- Use only a high-heat phosphate-bonded investment material. For the alloy PX GOLD LF STAR + we recommend to use the PX Extravest investment.

### 2. Preheating

- Observe manufacturer's recommendations with regard to setting times, temperature levels, etc.
- Keep the cylinder at 750° C for a soaking period of 30-45 min.

### 3. Crucibles and casting buttons

- Use a ceramic crucible.
- Add at least 1/3 of new alloy. When remelted casting buttons should be perfectly clean.

### 4. Melting

- For PX GOLD LF STAR + casting temperature is 1225° C with a ceramic crucible.
- The use of crystallized boric acid is recommended.
- Bench cool the casting ring.

### 5. Treatment of the casting

- Devesting: by blasting (grain size of 50-125 µm).
- Following casting or soldering, the frame may be pickled.
- Preparing the framework and cleaning: trim the framework preferably using carbide burs or fine carborundum stones at low speed another blasting (grain size of 50-125 µm) and clean the frameworks in an ultrasonic unit or with a steam cleaner.

### 6. Oxidation

- Due to composition, this alloy not needs oxidation. Directly, blasting (grain size of 90-125 µm). Do not pickled, just clean the framework in an ultrasonic unit or with a steam cleaner

### 7. Porcelain application

- Porcelain applications are subject to the manufacturer's instructions. For a better aesthetic use opaque pastes
- PX GOLD LF STAR+ is compatible with low fusing ceramics (like Duceragold). Please observe the required coefficient of expansion.

### 8. Soldering

- Pre-bond: use PX SOLD LF 950 solder at 950° C with a flux.
- Post-bond: use PX SOLD 700 solder at 750° C with a flux

### 1. Modelaje, alimentación, revestimiento

- Según los procedimientos habituales para las aleaciones ceramo-metálicas.
- Modelaje con espesores de pared superiores a 0.3 mm.
- Utilizar solamente un revestimiento a base de fosfato. Recomendamos para la aleación PX GOLD LF STAR+ el revestimiento rápido PX Extravest.

### 2. Pre calentamiento del cilindro

- Respetar el tiempo inicial, los aumentos sucesivos de calentamiento y las indicaciones del revestimiento utilizado.
- Mantener el cilindro a 750° C durante 30-45 min.

### 3. Crisoles y mazarotas

- Utilizar crisoles de cerámica.
- Añadir como mínimo 1/3 de aleación nueva. La aleación reutilizada debe estar perfectamente limpia.

### 4. Colado

- Para la aleación PX GOLD LF STAR+ la temperatura indicativa de colada es de 1225° C en crisol cerámico.
- Recomendamos el uso de ácido bórico, que además, mejora la calidad de la colada.
- Dejar enfriar el molde lentamente hasta la temperatura ambiente.

### 5. Tratamiento de la colada

- Vaciado de las armaduras: por proyección de arena (granos de 50-125 µm).
- Decapar los elementos después de la colada o después de soldar.
- Desbastado y limpiado: con fresas extra finas o con muelas de corindón con aglomerado cerámico, proyectar arena (granos de 50 – 125 µm). Y limpiar con ultrasonidos o chorro de vapor.

### 6. Oxidación

- Debido a la composición de esta aleación, la oxidación no es necesaria, Directamente arenar (granos de 90-125 µm). No decapar, directamente limpiar con ultrasonidos o chorro de vapor.

### 7. Aplicación de la cerámica

- Aplicar las temperaturas y los tiempos indicados por el fabricante de la cerámica. Para mejores resultados usar el opaque en pasta.
- PX GOLD LF STAR + es compatible con las masas de cerámica tradicionales (de baja fusión).

### 8. Soldadura

- Antes de cocción: utilizar la soldadura PX SOLD LF 950 a 950° C con un flux apropiado.
- Después de cocción: utilizar la soldadura PX SOLD 700 a 750° C con un flux apropiado.